

# PK 1100 STUCPRIMER

## PRODUCTINFORMATIE

PK 1100 STUCPRIMER is een diep indringende, geel gekleurde voorstrijk op basis van hoogwaardige styreen-acrylaatdispersie. Uitermate geschikt voor het voorbehandelen van sterk of onregelmatig zuigende, minerale ondergronden. PK 1100 STUCPRIMER voorkomt het verbranden of onregelmatig aantrekken van de aan te brengen gipspleister, heeft een hoge opbrengst en spat weinig tijdens rolapplicatie. Voor binnen.

## TOEPASSING

Voor het voorbehandelen van ondergronden als cellenbeton, poriso, bak- en kalkzandsteen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient draagkrachtig, droog, schoon en vrij te zijn van losse delen, vet en stof. Aanwezige scheuren, barsten, onstabiele lagen verwijderen en/of repareren. Eventuele verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet vooraf isoleren met een geschikt product. Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +30°C. Goed roeren voor gebruik. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, van 1:1 tot maximaal 1:3 te verdunnen met schoon leidingwater. Gelijmatig en voldoende ruim aanbrengen met vachtroller, blokkwast of verfspuit. Voorkom dat er zakkers of druppels ontstaan en voorkom filmvorming door overtollig materiaalgebruik.

## DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van factoren zoals ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid. Bij 20°C en RV 65% droog na ca. 3-6 uur. Met het afwerken wachten totdat het product mag niet meer plakt of kleverig aanvoelt.

I.v.m. mogelijke stofaanhechting zo snel mogelijk na droging aanvangen met de stucadoorswerkzaamheden.

## MATERIAALVERBRUIK

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, verwerkingsmethode en verdunning tussen de 7-11 m<sup>2</sup>/kg.

## REINIGING EN AFVALVERWERKING

Gereedschappen direct na het gebruik schoonmaken met water. Verontreinigingen/spatten o spoedig mogelijk verwijderen met schoon water. Restanten en de verpakking afvoeren via het lokale afvalverwerkingscentrum.

## OPSLAG

Ongeopende verpakkingen minimaal 12 maanden houdbaar. Bewaren op een donkere en vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

**BINDMIDDEL:** Styreen-acrylaatdispersie

**OPLOSMIDDEL:** Water

**DICHTHEID/SOORTELIJK GEWICHT:** 1 kg/lt.

**VASTE STOF (w%):** 12.5%

**KLEUR:** Geel

**VERPAKKING:** 15KG ovale emmer van gerecycled kunststof en 5KG ronde witte emmer.



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.