

PK 1200 BETONCONTACT

PRODUCTINFORMATIE

PK 1200 BETONCONTACT is een groen gekleurd, kant-en-klaar voorstrijkproduct op basis van hoogwaardige styreen-acrylaatdispersie vermengd met zuiver kwartzand en fijn calciumcarbonaat. Zorgt voor een optimale hechting van gipspleister op gladde, dichte, niet- of slecht zuigende ondergronden. Het product vormt een sterke hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen gipspleister, heeft uitstekende verwerkingseigenschappen, een hoge opbrengst en is alkalibestendig. Spat weinig tijdens rolapplicatie. Voor binnen.

TOEPASSING

Voor het voorbehandelen van gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden zoals onbehandeld (prefab-) beton, beton-emaille maar ook sterk verdichte gipspleister, oude gesloten verflagen etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig droog, schoon en vrij te zijn van losse delen, bekistingsolie, vet en stof. Aanwezige scheuren, barsten, onstabiele lagen verwijderen en/of repareren. Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet vooraf isoleren met een geschikt product. Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +30°C. Goed roeren voor gebruik. Gelijkmatic aanbrengen met vachtroller of blokkwast. Tijdens verwerking ook de emmer regelmatig omroeren om een goede verdeling van het kwartzand te garanderen.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van factoren zoals ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid. Bij 20°C en RV 65% droog na ca. 2 uur en af te werken na ca. 12-24 uur (product mag niet meer kleverig aanvoelen).

I.v.m. mogelijke stofaanhechting zo snel mogelijk na droging aanvangen met de stucadoorswerkzaamheden.

MATERIAALVERBRUIK

Afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode tussen de 4-6 m²/kg.

REINIGING EN AFVALVERWERKING

Gereedschappen direct na het gebruik schoonmaken met water. Verontreinigingen/spatten zo spoedig mogelijk verwijderen met schoon water. Restanten en de verpakking afvoeren via het lokale afvalverwerkingscentrum.

OPSLAG

Ongeopende verpakkingen minimaal 12 maanden houdbaar. Bewaren op een donkere en vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

BINDMIDDEL: Styreen-acrylaatdispersie

OPLOSMIDDEL: Water

VULSTOF: Zuiver kwartzand en fijn calciumcarbonaat

DICHTHEID/SOORTELIJK GEWICHT: 1.39 kg/lit.

VASTE STOF (w%): 49%

KLEUR: Groen

VERPAKKING: 20KG ovale emmer van gerecycled kunststof en 5KG ronde witte emmer.



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.