

PK 3500 TOPFINISH

PRODUCTBESCHRIJVING

PK 3500 Top Finish is een witte vullende spuit- en handpleister voor het bereiken van oppervlakken in de kwaliteitsniveaus Q1 tot Q4, evenals voor het gladmaken en pleisteren van binnen toepassingen. Toepasbaar op alle minerale en organische ondergronden zoals:

- Gipsplaten
- Gipsvezelplaten
- Beton en prefab betonelementen
- Overige minerale ondergronden

EIGENSCHAPPEN

PK 3500 Top Finish is kant-en-klaar, waardoor geen meng- of rijptijd nodig is. Het product heeft een soepele consistentie en een zeer goede hechting. Het kan zonder aanzetten op grote oppervlakken worden toegepast voor oppervlakken in Q1 tot Q4. Dankzij de lange open tijd kan het gelijkmatig worden uitgevlakt en na droging zeer goed worden geschuurd. Het is soepel te verwerken met de hand.

ONDERGROND

De ondergrond moet uitgehard, droog, vast, draagkrachtig en schoon zijn, en vrij van sinterlagen, uitbloedingen scheidingsmiddelen.

Vochtige of niet volledig uitgeharde ondergronden kunnen leiden tot schade zoals blaasvorming of scheuren in latere lagen. Kritische ondergronden moeten vooraf op geschiktheid worden getest - proefvlak maken!

- Pleisters mortelgroep Ib, II en III: na een wachttijd van 2 weken zonder verdere voorbehandeling overschilderbaar.
- Pleisters mortelgroep IV en V en gipspleisters: eventuele sinter laag mechanisch verwijderen en stofvrij maken.
- Zanderige of sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met diepgrond.

VERWERKING

- Materiaal met een mixer goed doorroeren en indien nodig met een kleine hoeveelheid schoon water op verwerking consistentie brengen.
- Aanbrengen met een roestvrijstalen troffel of spuiten, daarna gladstrijken met een roestvrijstalen spaan of vlakschep.
- Na een korte wachttijd de poriën gladstrijken, zodat ze sluiten.
- Voor een extra glad oppervlak kan een extra plamuur laag nodig zijn.
- Bij volledig vlak plamuren: product met de troffel aanbrengen of spuiten, gladstrijken met een roestvrijstalen spaan of vlakschep en een laagdikte van ca. 4 mm niet overschrijden.
- Volledig doorgehard en schuurbaar na ca. 48 uur, afhankelijk van laagdikte, ondergrond- en luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
- Lucht gedroogde plamuren zijn kunststof gebonden: tijdens het drogen in de lucht 'verlijmen' de kunststofdeeltjes de vulstoffen (vooral calciumcarbonaat of calciumsulfaat).
- Droogtijd is afhankelijk van omgevings- en ondergrondomstandigheden. Bij ca. 10–20 °C en 40–80% RV op gipskarton geldt: een laag van ca. 2 mm heeft ongeveer 1 dag nodig om volledig te drogen.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Open verwerkingstijd: ca. 30–40 minuten, afhankelijk van ondergrond en temperatuur.

PK 3500 TOPFINISH

TECHNISCHE GEGEVENS

MATERIAALBASIS: Polymeerdispersie, pigmenten, calciumcarbonaat, additieven

KLEUR: Wit, mat

DICHTHEID: 1,6 – 1,7 g/cm³

VERBRUIK (ONDERGROND): ca. 1,1 - 1,3 kg/m²/mm

VERBRUIK (PLATENVOEGEN): ca. 300 - 400 g/m²

WATERDAMPDOORLAATBAARHEID: V1 hoog

BRANDGEDRAG: A2-s1, d0

VERWERKINGSTEMPERATUUR: Niet onder 5 °C (materiaaltemperatuur)

OPSLAG: Koel, droog, vorstvrij

HOUDBAARHEID: Max. 12 maanden

LET OP: Alle technische gegevens gelden bij laboratoriumcondities (20 °C, 65% RV).

VEILIGHEIDSADVIES

- Bescherm ogen en huid.
- Spatten op de huid verwijderen met water en zeep.
- Bij contact met de ogen: direct grondig spoelen met veel water en een arts raadplegen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bevat: Acrylhars, water, silicaten en additieven.
- Gevaar-/Veiligheidsinstructies
- Gevaar:
- H315: Veroorzaakt huidirritatie.
- H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335: Kan de luchtwegen irriteren.
- H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Veiligheidsinstructies:
- P101: Bij medisch advies, de verpakking of het etiket tonen.
- P102: Buiten bereik van kinderen houden.
- P103: Etiket lezen vóór gebruik.
- P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/aërosol vermijden.
- P280: Draag beschermende handschoenen/kleding/oog-/gezichtsbescherming.

- P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen. Eventuele contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Doorgaan met spoelen.
- P321: Speciale behandeling (zie etiket).
- P405: Onder slot bewaren.
- P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

OPMERKING

De gegevens in dit blad zijn gebaseerd op onze fabriekstesten en praktijkervaringen. De verwerkingsadviezen zijn niet bindend vanwege de uiteenlopende omstandigheden op de bouwplaats. De gebruiker wordt geadviseerd een proefvlak te maken. Bij het verschijnen van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van dit blad.

