

PK 500 ISO COAT

PRODUCTINFORMATIE

PK 500 ISO COAT is een zijdematte, isolerende dispersiemuurverf voor binnen.

TOEPASSING

Voor de snelle renovatie van plafond- en wandoppervlakken met nicotine-, water- of roetaanslag.

KENMERKEN

Zeer goed isolerend, uitstekende dekking en dampdoorlatend. Waterverdunbaar en geurarm.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn. Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met PK 100 WALL FIX of PK 150 WALL PRIM. Eventuele schimmel of schimmelplekken vakkundig verwijderen.

VERWERKING

PK 500 ISO COAT onverdund aanbrengen met een kwast, roller of spuitapparaat. De grondlaag eventueel tot maximaal 10% verdunnen met water. Bij sterke vervuiling wordt een twee-laags systeem aanbevolen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

DROGING

Bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na minimaal 12 uur overschilderbaar. Droogtijd tussen twee lagen strikt minimaal 12 uur aanhouden.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Product verwerken vanaf 8°C

VERBRUIK

Theoretisch verbruik ca. 140 ml per m²

OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren. Ongeopende verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen zo spoedig mogelijk verwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

BINDMIDDEL: Speciale kunststofdispersie

SPECIFIEK GEWICHT: ca. 1,5 g/cm³

KLEUR: Wit, aangekleurd

GLANSGRAAD: Zijdemat

SCHROBKLASSE: 2 volgens DIN EN 13300

DEKKLASSE: 1 volgens DIN EN 13300

VERPAKKING: 12,5L

EU-grenswaarde voor het product: (Categorie A/g): 50 g/l (2007), 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 6 g/l vluchtige organische stoffen (VOC).



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.